

LAUDO TÉCNICO. REPORT TESTS

Normas vigentes. Current standard

ABNT NBR 14917-1 | ISO 26987 | EN 660-2 | ABNT NBR 16626

La CitéColeção: Dinâmica
Collection: Dinâmica

Referência: Reference:	LVT94350001	Espessura: Thickness:	3mm 0,12"	Formato: Size:	940x940mm 37,0"x37,0"
Capa. Minimum joint:	0,55mm 0,022"	Peças por caixa: Pieces in box:	5	Área de cobertura: Coverage:	4,42m² 47,58sqft
Tipologia: Typology:	Revestimento vinílico Vinyl covering	Peso por caixa: Weight per box:	24,30kg 53,57lbs	Padronagem: Pattern:	Cimento Cement
Relevo: Embossing:	Microtextura Micro-embossed	Instalação: Installation:	Colado Glued	Classe: Class:	23 33 42 °

Indicação de uso: Local 3: Uso comercial e industrial de tráfego leve - Áreas comerciais, como escritórios, consultórios, clínicas, leitos hospitalares, academias, ilhas de lojas de departamento com alto tráfego e ambientes industriais de tráfego leve. Inclui locais 1 e 2.

Indication of use:

Local 3: Uso comercial e industrial de tráfego leve - Áreas comerciais, como escritórios, consultórios, clínicas, leitos hospitalares, academias, ilhas de lojas de departamento com alto tráfego e ambientes industriais de tráfego leve. Inclui locais 1 e 2.

Armazenamento: Armazene sempre na horizontal e em local plano de base elevada. Empilhamento máximo de 15 caixas.

Storage:

Always store horizontally on a flat, elevated base. Maximum stacking: 15 boxes.

Foto ilustrativa.
Illustrative photo.

Características Characteristics	Norma de ensaio Test Standard	Valor normativo Normative Value	Resultado Villa vinílico Villa vinílico results
Tipo de revestimento Type of coating	ABNT NBR 14917-1	Heterogêneo de base compacta HTC Compact base heterogen HTC	Heterogêneo de base compacta HTC Compact base heterogen HTC
Teor de aglutinantes Binder content	ISO 10582	Tipo I Type I	Tipo I Type I
Gramatura Grammage	ISO 23997	- 10% ≤ G ≤ 13%	5,50kg/m²
Resistência ao fogo Reaction to fire	ABNT NBR 16626	Classe II A Class II A	Classe II A Class II A
Resistência química Chemical resistance	ISO 26987	Resiste a substâncias comuns Resists common substances	Resiste a substâncias comuns Resists common substances
Resistência ao escorregamento Slip resistance	DIN 5130	R9	R9
Identação residual Residual indentation	ISO 24343-1	≤ 0,1mm	≤ 0,1mm
Esquadro e retilineidade Squareness and straightness	ISO 24342	≤ 0,35 mm	≤ 0,35 mm
Largura e comprimento Width and length	ISO 24342	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm
Estabilidade dimensional Dimensional stability	ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%

Recomendações. Recommendations

A Villa vinílico garante seus produtos desde que atendidas as condições de assentamento descritas nas embalagens. Estocar o produto sempre na horizontal, em local fechado, plano e de base elevada, mantém a integridade do produto e da embalagem. Recomendações de manuseio, cuidados, limpeza e instalação dos vinílicos acesse o QR-Code ou site: <http://www.villagres.com.br/downloads>. E, para atendimento comercial entre em contato conosco através do telefone: (19) 3545-9000.

Villa Vinyl guarantees its products provided that the installation conditions described on the packaging are followed. Always store the product horizontally, in a closed, flat location with an elevated base, to maintain the integrity of both the product and the packaging. For handling, care, cleaning, and installation recommendations for vinyl flooring, access the QR code or visit the website: <http://www.villagres.com.br/downloads>. And for commercial inquiries, please contact us by phone at (19) 3545-9000.



05-10-2026